

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

0 336 283
A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 89105574.1

(51) Int. Cl.4: C09D 5/44

(22) Anmeldetag: 30.03.89

(30) Priorität: 07.04.88 AT 891/88

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
11.10.89 Patentblatt 89/41(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE ES FR GB IT

(71) Anmelder: VIANOVA KUNSTHARZ
AKTIENGESELLSCHAFT
Postfach 191 Leechgasse 21
A-8011 Graz(AT)

(72) Erfinder: Paar, Willibald, Dr.
Schanzelgasse 19
A-8010 Graz(AT)
Erfinder: Schipfer, Rudolf, Dr.
Ernst Haeckelstrasse 58
A-8010 Graz(AT)

(54) Kathodisch abscheidbare Elektrotauchlacke.

(57) Die Erfindung betrifft kathodisch abscheidbare Elektrotauchlacke. Diese enthalten als Bindemittel Kombinationen von kationischen filmbildenden Harzen mit basischen Metallverbindungen, die durch Umsetzung von β -hydroxyalkylaminofunktionellen Verbindungen mit einem Oxid und/oder einem Acetylacetonat und/oder einem Alkoholat der Metalle Mg, Al, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Zr und Sn erhalten werden.

Die eingebrannten Lackfilme zeigen eine hervorragende Korrosionsschutzwirkung auf nicht vorbehandeltem Stahlblech.

EP 0 336 283 A2

Kathodisch abscheidbare Elektrotacklacke

Die Erfindung betrifft kathodisch abscheidbare Elektrotacklacke mit hervorragender Korrosionsschutzwirkung auf nicht vorbehandeltem Stahlblech.

Kathodisch abscheidbare Lacke weisen in der Regel auf zinkphosphatierten Substraten einen sehr guten Korrosionsschutz auf. Eine auf nicht vorbehandelten Stahlblechen (=Blankblechen) ausreichende Korrosionsbeständigkeit ist nur durch Zugabe von Bleiverbindungen in geeigneter Form zu erhalten.

Alle derzeit für diesen Zweck eingesetzten Bleiverbindungen haben jedoch in kathodisch abscheidbaren Elektrotacklacken wesentliche Nachteile. Die als feste Stoffe eingesetzten Bleiverbindungen (Bleioxid bzw. basisches Bleisilikat) werden erst im Lack gelöst. Die Lacke bedürfen daher längerer Homogenisierungszeiten, bis die entsprechende Wirksamkeit des Bleisalzes als Katalysator gegeben ist. Die dabei gebildeten wasserlöslichen Salze befinden sich - ebenso wie andere dem Lack unmittelbar zugesetzte wasserlösliche Salze - zu einem wesentlichen Teil nicht in der Harzmicelle, sondern in der wäßrigen Phase des Lackes. Sie werden bei der elektrischen Abscheidung durch den im Film auftretenden Endosmoseeffekt, welcher eine Entwässerung des Filmes bewirkt, aus dem Film ausgewaschen oder auf dem Substrat als metallischer Niederschlag abgeschieden. Gelöste Salze werden überdies anteilig durch die bei Elektrotacklackieranlagen eingesetzten Dialysevorrichtungen aus dem Bad entfernt und gegebenenfalls bei den Spülvorgängen in unkontrollierter Weise wieder ins Bad rückgeführt.

Die nichtwasserlöslichen Salze längerkettiger Fettsäuren sind im Harz löslich und verbleiben daher weitgehend in der Harzmicelle. Durch Hydrolyse entstehen jedoch titrierbare Mengen an wasserunlöslichen Fettsäuren, durch welche das Abscheidungsverhalten und die Badführung bei der Elektrotacklackierung erheblich gestört werden.

Für die kathodische Elektrotacklackierung geeignete Bleikatalysatoren sind in der nicht zum Stand der Technik gehörenden Anmeldung (AT-A 2760/86) beschrieben, wobei die bisherigen Nachteile durch die Verwendung von Umsetzungsprodukten aus Blei(II)oxid und β -Hydroxyalkylaminogruppen aufweisenden Verbindungen überwunden werden.


Die Verwendung von Bleiverbindungen in Lacken wird jedoch in zunehmendem Maße von der Industrie aufgrund der Toxizität dieser Verbindungen und der damit verbundenen Entsorgungsprobleme abgelehnt. Andererseits stellt jedoch der ausreichende Blankblechkorrosionsschutz eine unabdingliche Forderung der Verbraucher kathodisch abscheidbarer Elektrotacklacke, insbesondere in der Automobilindustrie, dar.

Es wurde nun gefunden, daß bleifreie kationische Lacke, die Filme mit einem ausgezeichneten Blankblechkorrosionsschutz ergeben, formuliert werden können, wenn die Bindemittel mit basischen Verbindungen einer Reihe von Metallen, die durch Umsetzung der entsprechenden Metalloxide und/oder Metallacetylacetonate und/oder Metallalkoholate mit β -Hydroxyalkylaminogruppen aufweisenden Verbindungen erhalten werden, kombiniert werden.


Die Erfindung betrifft demgemäß wasserverdünnbare kathodisch abscheidbare Elektrotacklacke, welche dadurch gekennzeichnet sind, daß sie als Bindemittel in partiell oder vollständig neutralisierter Form

(A) 70 - 99,5 Gew.-%, vorzugsweise 80 - 95 Gew.-%, eines kationischen filmbildenden Harzes sowie eines gegebenenfalls anteilig vorhandenen Zusatzharzes, und

(B) 0,5 - 30 Gew.-%, vorzugsweise 5 - 20 Gew.-%, einer basischen Metallverbindung der allgemeinen Formel



oder



enthalten, wobei bei Komponente (B) R ein Wasserstoffatom, einen gegebenenfalls substituierten aliphatischen oder cycloaliphatischen Alkyl- oder Alkanolrest, oder den Rest einer höhermolekularen Verbindung,

vorzugsweise den nach Reaktion mit einer sekundären Aminogruppe verbleibenden Rest ein r Oxiranverbindung, darstellt, und Me die Metalle Mg, Al, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Zr, Sn oder eine Gruppe $\text{Me}(\text{OR}_1)_{n-2}$, bezeichnet, wobei R_1 einen Alkylrest mit 1 - 10 C-Atomen und n die Wertigkeit des Metalls bedeuten, mit der Maßgabe, daß der Metallgehalt der Kombination, bezogen auf Bindemittelfestkörpergehalt, 0,03 bis 3,0, vorzugsweise 0,1 bis 1,0, Gew.-% beträgt.

Die als Komponente (A) eingesetzten kationischen filmbildenden Harze sind in großer Anzahl aus der Fachliteratur bekannt. Es handelt sich dabei um basische Gruppen aufweisende Polykondensationsharze, Polymerisationsharze oder Polyadditionsharze. Die bevorzugten Harze basieren auf Polyepoxidharzen, die als deren Umsetzungsprodukte mit Aminoalkylierungsprodukten von Phenolen oder als Epoxidharz-Amin-Addukte in der Praxis verwendet werden.

Die erfindungsgemäß als Komponente (B) eingesetzten basischen Metallverbindungen weisen die im Hauptanspruch angegebene allgemeine Formel auf. Die Verbindungen werden durch Umsetzung von Verbindungen, die mindestens eine β -Hydroxyalkylaminogruppe aufweisen, mit einem Oxid und/oder einem Acetylacetonat und/oder einem Alkoholat der angeführten Metalle erhalten.

Als β -hydroxyalkylaminofunktionelle Verbindungen können primäre, sekundäre oder tertiäre β -Hydroxyalkylamine wie Mono-, Di- oder Triethanolamin, die entsprechenden Isopropanolamine, (Cyclo)-Alkylalkanolamine, N-Phenylalkanolamine, N-Amino-alkyl-N-alkanolamine oder 2-Aminoalkanole oder -alkandiole sowie heterocyclische Verbindungen, wie das N-Hydroxyethylpiperazin etc. eingesetzt werden.

Bevorzugt werden Verbindungen verwendet, in welchen R einen höhermolekularen Rest darstellt. Beispiele für solche Verbindungen sind Umsetzungsprodukte von Glycidylgruppen tragenden Verbindungen mit sekundären Monoalkanolaminen bzw. vorzugsweise sekundären Dialkanolaminen. Der Rest R kann in diesem Fall von Mono- oder Diepoxidverbindungen, wie sie in den handelsüblichen Epoxidharzen mit einem Epoxidäquivalentgewicht bis zu ca. 1000 vorliegen, stammen. Ebenso kann R auch der Rest eines niedermolekularen Glycidylgruppen aufweisenden (Co)-Polymerisates sein.

Besonders bevorzugt werden für das erfindungsgemäße Verfahren Umsetzungsprodukte von Bisphenol-A-Epoxidharzen und Diethanolamin.

Die Hydroxylgruppen dieser β -Hydroxyalkylaminoverbindungen können vollständig oder anteilig mit der Metallverbindung umgesetzt werden.

Als Metallverbindung werden, neben den Oxiden der oben genannten Metalle, vorzugsweise deren Acetylacetonate, wie sie im Handel erhältlich sind, verwendet.

Die Herstellung der erfindungsgemäß eingesetzten basischen Metallkomplexe erfolgt durch Umsetzung der β -hydroxyalkylaminofunktionellen Verbindung mit dem Metalloxid oder dem Acetylacetonat bei 20 bis 110 °C. Die Reaktion kann entweder in Substanz oder in Gegenwart von Lösemitteln, wie Glykolether oder Ketonen, erfolgen. Vor allem bei höhermolekularen Reaktionspartnern ist die Verwendung von Lösemitteln in vielen Fällen notwendig und vorteilhaft. Das gegebenenfalls gebildete Reaktionswasser kann durch azeotrope Destillation mit einem Schlepplmittel, z. B. einem Benzinkohlenwasserstoff, Siedebereich 80 - 120 °C, aus dem Reaktionsgut entfernt werden.

Eine weitere Möglichkeit der Herstellung ist die Reaktion von Metallalkoholaten mit den β -hydroxyalkylaminofunktionellen Verbindungen unter Abspaltung von Alkohol aus dem Metallalkoholat.

Die gegebenenfalls in kristalliner Form anfallenden Verbindungen sind nach teilweiser oder vollständiger Neutralisation ihrer basischen Gruppen mit Wasser verdünnbar.

Die erfindungsgemäß eingesetzten basischen Metallverbindungen sind auch in der Kälte mit den verschiedenen kationischen Materialien auf der Basis von Kondensations-, Polymerisations- und Polyadditionscharzen einwandfrei verträglich. Durch ihre organophilen Molekülsegmente verbleiben sie im verdünnten wäßrigen Lackmaterial in der Harzphase und damit auch in einem durch die Endosmose bei der Elektrotauchlackierung weitgehend entwässerten Film. Die Produkte unterliegen bei längerer Lagerung bzw. in der Elektrotauchlackieranlage keiner hydrolytischen Spaltung. Die gegebenenfalls beim Einbrennen auftretenden Spaltprodukte sind flüchtig und ökologisch harmlos.

Die erfindungsgemäß verwendeten basischen Metallverbindungen können dem Basisharz zu jedem Zeitpunkt der Herstellung des Lackes zugesetzt werden. Die Zugabe kann in konzentrierter Form zum Bindemittel, zu einem eventuell eingesetzten Pigmentanreibecharz, oder zur Pigmentpaste erfolgen, wobei gegebenenfalls die Protonierung zusammen mit dem Bindemittel erfolgt. Die Verbindungen können aber auch in neutralisierter und mit Wasser und/oder Hilfslösemitteln verdünnter Form dem verdünnten Lackmaterial zugesetzt werden. Bei der Elektrotauchlackierung kann gegebenenfalls die verdünnte wäßrige Lösung der basischen Metallverbindung auch während des Betriebes dem Badmaterial zugesetzt werden.

Die erfindungsgemäß eingesetzten basischen Metallverbindungen werden in einer Menge verwendet, daß der Lack, bezogen auf den Bindemittelfestkörper 0,03 bis 3,0 %, vorzugsweise 0,1 bis 1,0 %, enthält.

Metallgehalt enthält.

Die folgenden Beispiele erläutern die Erfindung, ohne sie in ihrem Umfang zu beschränken. Alle Angaben in Teilen oder Prozentsätzen beziehen sich, sofern nichts anderes angegeben ist, auf Gewichtseinheiten.

Herstellung der Komponente A

Komponente A 1

228 Tle Bisphenol A (1 Mol) werden mit 260 Tlen Diethylaminopropylamin (2 Mol) und 66 Tlen Paraformaldehyd, 91 % (2 Mol) in Gegenwart von 131 Tlen Toluol als Azeotropschleppmittel bis zur Abtrennung von 42 Tlen Reaktionswasser umgesetzt. Nach Kühlen auf 30 °C werden innerhalb 45 Minuten 608 Tle (2,0 Mol) eines mit 2-Ethylhexanol halbblockierten Toluylendiisocyanats zugegeben. Sobald ein NCO-Wert von praktisch 0 erreicht ist, wird das Produkt in 152 Tlen Diethylenglykoldimethylether gelöst.

1400 Tle dieser Lösung werden mit einer Lösung von 190 Tlen eines Epoxidharzes auf Basis von Bisphenol A (Epoxidäquivalentgewicht ca. 190) und 150 Tlen (1 Mol) eines Glycidylesters einer gesättigten, tertiären C₉-C₁₁-Monocarbonsäure in 389 Tlen Diethylenglykoldimethylether versetzt und bei 95 bis 100 °C bis zu einem Epoxidwert von 0 umgesetzt. Das Produkt ist nach Zusatz von 40 Millimol Ameisensäure pro 100 g Festharz einwandfrei mit Wasser verdünnbar.

Komponente A 2

500 Tle eines Epoxidharzes auf Basis von Bisphenol A (Epoxidäquivalentgewicht ca. 500) werden in 214 Tlen Propylenglykolmonomethylether gelöst und bei 110 °C mit 83 Tlen eines Halbesters aus Phthalsäureanhydrid und 2-Ethylhexanol in Gegenwart von 0,5 g Triethylamin als Katalysator bis zu einer Säurezahl von weniger als 3 mg KOH/g reagiert. Dann werden 120 Tle eines NH-funktionellen Oxazolidins aus Aminoethylethynolamin, 2-Ethylhexylacrylat und Formaldehyd, sowie 26 Tle Diethylaminopropylamin zugefügt und der Ansatz bei 80 °C bis zu einem Epoxidwert von praktisch 0 reagiert. Der Ansatz wird mit 200 Tlen Propylenglykolmonomethylether verdünnt und mit 97 Tlen 3 n-Ameisensäure partiell neutralisiert.

70 Tle Festharz dieses Bindemittels werden anschließend mit 30 Tlen Festharz der nachfolgend beschriebenen Härtungskomponente bei 60 °C 1 Stunde homogenisiert.

Herstellung der Vernetzungskomponente: 396 Tle Malonsäuredimethylester und 134 Tle Trimethylolpropan werden in Gegenwart von 1,1 Tlen Zinkoctoat (8 % Metallgehalt) bei 130 °C ca. 10 Stunden lang umgesetzt, wobei etwa 90 Tle Methanol als Destillat entweichen. Der fertige polyfunktionelle Ester ist eine farblose Flüssigkeit mit einer Hydroxylzahl von 16 mg KOH/g.

Komponente A 3

In einem mit Rührer, Thermometer und Rückflußkühler ausgestatteten Reaktionsgefäß werden 1000 Tle eines Epoxidharzes auf Bisphenol A-Basis (Epoxidäquivalent ca. 500) in 492 Tlen Ethylglykolacetat bei 60 bis 70 °C gelöst, 0,2 Tle Hydrochinon und 144 Tle Acrylsäure zugegeben und die Temperatur auf 100 bis 110 °C gesteigert. Die Reaktion wird bei dieser Temperatur bis zu einer Säurezahl von unter 5 mg KOH/g geführt (DBZ = 1,75). Anschließend wird das Reaktionsprodukt bei 60 bis 70 °C mit 652 Tlen BMI (70 %) versetzt und bis zu einem NCO-Wert von praktisch Null reagiert (DBZ = 1,25; BNZ = 1,1).

*) Basisches Monoisocyanat aus 1 Mol Toluylendiisocyanat und 1 Mol Diethanolamin (70%ig in Methylisobutylketon)

DBZ: Doppelbindungszahl: entspricht der Anzahl der endständigen ethylenischen Doppelbindungen pro 1000 Molekulargewichtseinheiten

BNZ: Basenzahl: entspricht der Anzahl der basischen N-Gruppierungen pro 1000 Molekulargewichtseinheiten.

Komponente A 4

700 Tle B 180 ^{*)} werden in bekannter Weise in Gegenwart von 0,5 Tlen Diphenylparaphenylendiamin (Inhibitor) bei 200 °C mit 100 Tlen Maleinsäureanhydrid so lange reagiert, bis dieses vollständig gebunden ist. Nach Kühlen auf 100 °C werden 130 Tle 2-Ethylhexanol zugesetzt und bei 120 °C bis zum Erreichen der theoretischen Säurezahl des Halbesters verestert (MAD A).

- 5 110 Tle MAD A (entsprechend ca. 0,12 COOH-Gruppen) werden mit 212 Tlen eines Bisphenol A-Diepoxidharzes (Epoxidäquivalent ca. 190) in 80%iger Lösung in Diethylenglykoldimethylether bei 120 °C bis zu einer Säurezahl von praktisch Null umgesetzt. Nach Zusatz von 108 Tlen Diethylenglykoldimethylether, 59 Tlen Diethylaminopropylamin (0,45 Mol) und 59 Tlen 2-Ethylhexylamin (0,45 Mol) wird der Ansatz bei 65 bis 70 °C bis zu einem Epoxidwert von praktisch Null reagiert. Nach Erreichen dieses Wertes werden
- 10 114 Tle Bisphenol A (0,5 Mol) und 50 Tle Paraformaldehyd, 91 % (1,5 Mol) zugegeben und die Reaktion bei 60 °C bis zum Erreichen eines Gehaltes an freiem Formaldehyd von 0,5 bis 1 geführt.

^{*)} B 180 ist ein flüssiges Polybutadienöl (ca. 75 % 1,4 cis, ca. 24 % 1,4-trans- und ca. 1 % Vinyldoppelbindungen; Molekulargewicht ca. 1500 ± 15 %, Jodzahl ca. 450 g/100 g).

15

Herstellung der Komponente (B)

Als β -Hydroxyalkylaminverbindungen für die Herstellung der Komponenten (B) werden folgende Verbindungen verwendet:

- 20 HAM 1 Umsetzungsprodukt eines Bisphenol A-Diglycidylethers mit Diethanolamin (MG = 590)
 HAM 2 Umsetzungsprodukt eines Mols Isophorondiisocyanat mit 2 Mol Triethanolamin (Mg ca. 520)
 HAM 3 Umsetzungsprodukt eines Diepoxidharzes auf Basis Bisphenol A (Epoxidäquivalent ca. 500) mit Diethanolamin (MG ca. 1400)
 HAM 4 Umsetzungsprodukt von 1 Mol Hydroxyalkylpiperazin mit 1 Mol Dodecenoxid (MG = 314)

25

Die β -Hydroxyalkylaminverbindungen werden wie nachfolgend beschrieben mit dem Metallacetylacetonat (Verfahren I), mit dem Metallalkoholat (Verfahren II) oder mit dem Metalloxid (Verfahren III) zu den erfindungsgemäß eingesetzten basischen Metallkomplexen umgesetzt.

30

Verfahren I

- Das β -Hydroxyalkylamin wird vorgelegt und bei 30 - 50 °C unter Kühlung das Metallacetylacetonat portionsweise zugegeben. Die Vervollständigung der Reaktion erfolgt bei 60 - 70 °C innerhalb von ca. 6 - 8
- 35 Stunden unter Abspaltung des Acetylacetons, welches als Lösemittel im Ansatz verbleibt.

Verfahren II

- 40 Wie bei Verfahren 1 wird das β -Hydroxyalkylamin vorgelegt und bei 30 - 90 °C unter fallweiser Kühlung das Metallalkoholat portionsweise zugegeben. Die Vervollständigung der Reaktion erfolgt bei 80 - 90 °C unter Entfernung des entstehenden Alkohols im Vakuum.

Verfahren III

- β -Hydroxyalkylamin und Metalloxid werden auf 100 - 120 °C erwärmt. Anschließend erfolgt die azeotrope Entfernung des Reaktionswassers mit einem geeigneten Kreislaufmittel (Toluol, Spezialbenzin mit geeignetem Siedebereich).

- 50 Die entstandenen basischen Metallkomplexe (B) werden in dem in Tabell 1 angegebenen Lösungsmittel gelöst und durch Zugabe der angegebenen Säuremenge (mMol pro 100 g Festharz) in einen 20%igen wäßrigen Klarlack überführt.

Gemäß Tabelle 1 wurden folgend Metallverbindungen (MV) eingesetzt.

- 55 MV 1: Ti (O Butyl)₂ (acetylacetonat)₂
 MV 2: Zinkoxid
 MV 3: Eisenacetylacetonat
 MV 4: Cobaltacetylacetonat
 MV 5: Ti(O Butyl)₄

MV 6: Calciumoxid

Als Lösemittel wird Methoxypropanol (MP), Acetylaceton (ACAC) bzw. Ethylenglykolmonoethylether (EGL) verwendet. Als Säure wird Ameisensäure (AS) bzw. Essigsäure (ES) verwendet.

Der Metallgehalt ist in Gew.-%, bezogen auf Festharz, angegeben.

Tabelle 1

	TLE β - HYDROXYALKYLAMIN	TLE METALLVERBINDUNG	Feststoff (%) Lösemittel	Säure	Metallgehalt
B 1	590 HAM 1	346 MV 1	80, MP	80, AS	6,5
B 2	1160 HAM 3	81 MV 2	60, MP	120, ES	5,3
B 3	520 HAM 2	356 MV 3	70, EGL	100, AS	8,3
B 4	590 HAM 1	259 MV 4	80, ACAC	60, AS	9,1
B 5	1160 HAM 3	340 MV 5	60, EGL	120, AS	3,6
B 6	590 HAM 1	56 MV 6	60, MP	120, ES	6,3
B 7	314 HAM 4	81 MV 2	90, MP	180, AS	17,2

Herstellung der pigmentierten Basisharzlacke

Aus den Komponenten A 1 bis A 4 werden unter Verwendung einer Pigmentmischung aus 1 Tl Farbruß und 99 Tlen Titandioxid die in der Tabelle 2 angegebenen Lacke hergestellt. Die Einstellung des Lackfestkörpers erfolgt mit deionisiertem Wasser.

Tabelle 2

Lack Nr.	Neutralisation (1)	Pigment-Bindemittelverhältnis	Lackfestkörper (%)
LA 1	40	0,6 : 1	20
LA 2	40	0,3 : 1	18
LA 3	60	0,5 : 1	22
LA 4	45	0,45 : 1	16

(1) mMol Ameisensäure pro 100 g Festharz

Erfindungsgemäße Lackkombinationen und Vergleichbeispiele

Gemäß den in der Tabelle 3 angegebenen Werten werden die pigmentierten Basisharzlacke (LA 1 bis LA 4) mit den Klarlacken aus den basischen Metallverbindungen kombiniert und gut homogenisiert. Die Abscheidung erfolgt auf ein als Kathode geschaltetes Stahlblech unter Bedingungen, unter welchen eine Trockenfilmstärke von $20 \pm 2 \mu\text{m}$ erhalten wird. Die Härtung erfolgt durch Einbrennen im Umluftofen (25 Minuten/170 °C).

Die in der Tabelle 3 angegebenen Prüfwerte für den Salzsprühtest (ASTM B 117-73) geben den Angriff am Kreuzschnitt in Millimeter nach 240 Stunden an. Als Vergleichsbeispiel wurden die Lacke LA 1 bis LA 4 ohne Komponente (B) abgeschieden und geprüft. Die entsprechenden Werte für den Salzsprühtest liegen bei einem Angriff zwischen 40 und 70 mm.

Tabelle 3


(alle Werte beziehen sich auf Festharz)				
Beispiel	Tie La	Tie B	Metallgehalt % Me	Salzsprühtest
1	90 LA 1	10 B 1	0,65	0,5
2	85 LA 1	15 B 2	0,80	1,2
3	95 LA 2	5 B 3	0,42	0,8
4	80 LA 2	20 B 5	0,72	0,7
5	90 LA 2	10 B 6	0,63	1,0
6	70 LA 3	30 B 5	1,08	0,5
7	95 LA 3	5 B 3	0,42	1,2
8	92 LA 4	8 B 4	0,73	1,5
9	85 LA 4	15 B 1	0,98	0,3
10	90 LA 4	10 B 3	0,83	0,8
11	97 LA 3	3 B 7	0,52	2,0

Ansprüche


1. Wasserverdünnbare kathodisch abscheidbare Elektrotauchlacke, dadurch gekennzeichnet, daß sie als Bindemittel in partiell oder vollständig neutralisierter Form

(A) 70 - 99,5 Gew.-%, vorzugsweise 80 - 95 Gew.-%, eines kationischen filmbildenden Harzes sowie eines gegebenenfalls anteilig vorhandenen Zusatzharzes, und

(B) 0,5 - 30 Gew.-%, vorzugsweise 5 - 20 Gew.-%, einer basischen Metallverbindung der allgemeinen Formel



oder



enthalten, wobei bei Komponente (B) R ein Wasserstoffatom, einen gegebenenfalls substituierten aliphatischen oder cycloaliphatischen Alkyl- oder Alkanolrest, oder den Rest einer höhermolekularen Verbindung, vorzugsweise den nach Reaktion mit einer sekundären Aminogruppe verbleibenden Rest einer Oxiranverbindung darstellt, und Me die Metalle Mg, Al, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Zr, Sn oder eine Gruppe $\text{Me}(\text{OR}_1)_{n-2}$, bezeichnet, wobei R_1 einen Alkylrest mit 1 - 10 C-Atomen und n die Wertigkeit des Metalls bedeuten, mit der Maßgabe, daß der Metallgehalt der Kombination, bezogen auf Bindemittelfestkörpergehalt, 0,03 bis 3,0, vorzugsweise 0,1 bis 1,0, Gew.-% beträgt.

2. Wasserverdünnbare Lacke nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Komponente (B) Umsetzungsprodukte von Verbindungen, die mindestens eine β -Hydroxyalkylaminogruppe aufweisen, mit einem Oxid und/oder einem Acetylacetonat und/oder einem Alkoholat der im Anspruch 1 angeführten Metalle eingesetzt werden.

3. Wasserverdünnbare Lacke nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß als Komponente (B) Umsetzungsprodukte von β -Hydroxyalkylaminen, welche gegebenenfalls N-haltige Substituenten tragen können, mit den Metallverbindungen eingesetzt werden.

4. Wasserverdünnbare Lacke nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß als Komponente (B) Umsetzungsprodukte aus höhermolekularen β -Hydroxyalkylaminoverbindungen, vorzugsweise Reaktionsprodukte aus Glycidylgruppen tragenden Verbindungen und sekundären Mono- und/oder Dialkanolaminen, mit den Metallverbindungen eingesetzt werden.

5. Wasserverdünnbare Lacke nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß als Komponente (B) ein Umsetzungsprodukt aus einem Bisphenol A-Epoxidharz-Diethanolamin-Addukt mit den Metallverbindungen eingesetzt wird.

6. Wasserverdünnbare Lacke nach den Ansprüchen 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Zugabe der Komponente (B) in konzentrierter oder protonisierter und verdünnter Form zur Komponente (A) oder zu einem Pigmentanreibeharz oder zu einer Pigmentpaste, die einen Teil der Komponente (A) enthält, erfolgt.

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 336 283 A3**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 89105574.1

(51) Int. Cl.⁵: C09D 5/44

(22) Anmeldetag: 30.03.89

(30) Priorität: 07.04.88 AT 891/88

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
11.10.89 Patentblatt 89/41

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE ES FR GB IT

(88) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: 30.01.91 Patentblatt 91/05

(71) Anmelder: VIANOVA KUNSTHARZ
AKTIENGESELLSCHAFT
Postfach 191 Leechgasse 21
A-8011 Graz(AT)

(72) Erfinder: Paar, Willibald, Dr.
Schanzelgasse 19
A-8010 Graz(AT)
Erfinder: Schipfer, Rudolf, Dr.
Ernst Haeckelstrasse 58
A-8010 Graz(AT)

(54) Kathodisch abscheidbare Elektrotauchlacke.

(57) Die Erfindung betrifft kathodisch abscheidbare Elektrotauchlacke. Diese enthalten als Bindemittel Kombinationen von kationischen filmbildenden Harzen mit basischen Metallverbindungen, die durch Umsetzung von β -hydroxyalkylaminofunktionellen Verbindungen mit einem Oxid und/oder einem Acetylacetonat und/oder einem Alkoholat der Metalle Mg, Al, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Zr und Sn erhalten werden.

Die eingebrannten Lackfilme zeigen eine hervorragende Korrosionsschutzwirkung auf nicht vorbehandeltem Stahlblech.

EP 0 336 283 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			EP 89105574.1
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 4)
A	<u>DE - A1 - 2 752 198</u> (BASF AG) * Ansprüche; Seite 5, Zeile 20 - Seite 6, Zeile 9 * --	1	C 09 D 5/44 C 09 D 5/08 C 25 D 13/10
A	<u>US - A - 4 329 381</u> (ESCHWEY et al.) * Ansprüche * -----	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 4)
			C 09 D C 25 D
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort WIEN		Abschlußdatum der Recherche 29-11-1990	Prüfer PAMMINGER
<div><div><div>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN</div><div>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet</div><div>Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie</div><div>A : technologischer Hintergrund</div><div>O : nichtschriftliche Offenbarung</div><div>P : Zwischenliteratur</div><div>T : der Erfindung zugrunde liegend Theorien oder Grundsätze</div></div><div><div>E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</div><div>D : in der Anmeldung angeführtes Dokument</div><div>L : aus andern Gründen angeführtes Dokument</div><div>& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</div></div></div>			

EP A form 1503 03 82